

佛山市占仕伯环保科技有限公司产品说明书

一、产品特点：

本产品是一款高性价比的哑光清面漆，具体优点：

- 1. 低气味
- 2. 优异的干燥速度
- 3. 手感、耐水及抗手汗性能好
- 4. 具有极高的性价比

二、性能指标：

产 品 技 术 指 标								
N o	检测项目	标准 值	最小 值	最 大 值	检测 单位	检测条件	检验方法	频 次
	产品外观	乳白至淡黄色粘稠液体						
1	10220 容器中状态	搅拌后均匀无硬块				目视	10220030 GB/T 23999-2009 中 6.4.1	A
2	10002 粘度	70	65	75	KU	25℃	40002059 GB/T 9269-2009 B 法	D / 5
3	10003 细度	20	0	30	μ m		10003023 GB 1724-79	A
4	10004 密度	1.04 2	1	1.06	g/ml	25℃	10004043 GB/T 6750-2007	A
5	10056 PH 值	8	7	9			10056010 NPZ-QC-1030 方法 B	A
6	10005 不挥发份	32.0 0	30	36	%	120℃*2h	10005006 GB/T 1725-2007	A
7	10006 漆膜外观	正常				目视	10006012 GB/T 23999-2009 中 6.4.7	A
8	10010 附着力		0	1	级	2mm/十字划格法	10010012 GB/T 9286-98	F
9	10021 光泽	20	15	25		60° 恒温恒湿	10021018 GB/T 9754-2007	A
10	10043 铅笔硬度	HB	HB	H			10043005 GB/T 6739-2006	F
11	10048 干燥时间(表干)		0	30	min		10048002 GB/T 1728-79, 乙法 25℃	A
12	10049 实干		0	240	min		10049002 GB/T 1728-79, 甲法 25℃	A
13	10017 耐水性	无异常				24h	10017035 GB/T 23999-2009 中 6.4.16	F
14	10596 耐醇性	无异常				50%, 1h	10596003 GB/T 23999-2009 中 6.4.18	F
15	10052 耐沸水性	无异常				15min	10052005 GB/T 23999-2009 中 6.4.16	F

1 6	10019 耐碱性	无异常				50g/L NaHCO3, 1 h	10019040 GB/T 23999-2009 中 6. 4. 17	F
1 7	10729 耐污染性-醋	无异常				1h	10586005 GB/T 23999-2009 中 6. 4. 19	F
1 8	10730 耐污染性-茶	无异常				1h	10586005 GB/T 23999-2009 中 6. 4. 19	F
1 9	10016 贮存稳定性	无异常				50± 2℃, 7d	10016019 GB/T 23999-2009 中 6. 4. 5	F
2 0	10058 冻融稳定性	不变质					10058001 GB/T 9755-2014 中 5. 6	F
2 1	10467 耐干热性		0	2	级	70± 2℃, 15min	40467002 GB/T 4893. 3-2005	F
2 2	10591 耐黄变性（定量）		0	3		168H	10523003 GB/T 23987	F
2 3	10575 挥发性有机化合物的含量（VOC）		0	80	g/L		10753002 HJ 2537-2014	F
备注： A. 必检项目 B. 抽检项目 C. 原材料 验证项 D. 实测积累 E. 技术参数 F. 型式检验项目								

三、建议使用方法:

配方推荐配比: 100 (漆): 0-10 (水)

四、注意事项:

1. 请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度 5-30℃, 本产品自生产日期起保质期为 12 月, 超过 12 月后建议在使用前进行性能评估。
2. 本产品需要严格保护, 避免受霜冻, 打开包装后, 建议一次性用完。
3. 应保持施工环境整洁, 保持空气流动
4. 标准施工环境下: 温度 25-35℃, 湿度 40%-60%
5. 板材含水率不应超过 12%。含水率高的基材容易出现、发白、渗色
6. 水性漆每遍的涂布量不要超过 120g/m², 否则慢干、容易开裂
7. 由于水性漆配套性很强, 应配套使用同一品牌的水性漆产品, 否则容易发生漆病

五、安全守则:

避免接触皮肤眼睛, 粘沾上请用水冲洗, 并及时处理

注: 以上资料目前所知提供, 由环境、实际施工条件不同, 建议客户根据自己具体使用情况确保达到最佳效果。本资料仅工参考。

佛山市占仕伯环保科技有限公司

2026.5.8